

■特長

- ・塗りやすく、トマリの良いツヤ消しエマルジョンペイントです。
- ・塗装方法による色差が小さく、タッチアップ性にすぐれ、ムラなくきれいに仕上がります。
- ・耐水性、耐洗浄性などの塗膜性能にすぐれています。
- ・耐アルカリ性が良好で、コンクリート、モルタルなどによく付着します。
- ・防カビ剤入りのため、カビが生えにくくなっています。
- ・(一社)日本塗料工業会の目標基準VOC1%以下の低VOC塗料です。

■被塗物素材

- ・コンクリート、モルタル、せっこうボード、ALCなど（素地の種類によって、下地調整が必要になります。）
- ・木部、合板類（ただし浴室、台所などの常時水のかかる場所を除く。）

■製品要綱

種類・色	内部用ホワイトおよび各色		
主な用途	戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内部壁面		
容量	20kg		
配合比	—		
標準塗付量(kg/m ² ・回)	0.11~0.13		
標準塗付面積(m ² /20kg・回)	154~182		
希釈剤	水		
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	10~20	
	エアレス	15~25	
標準塗装回数	2		
可使時間	—		
指触乾燥時間	(10℃) 1時間	(23℃) 30分	(30℃) 20分
塗り重ね可能時間	(10℃) 4時間以上	(23℃) 2時間以上	(30℃) 2時間以上
光沢	つや消し		
特化則該当物質	該当物質なし		
有機溶剤表示	—		
消防法による危険物区分	水性の非危険物		
材工価格 (2018年10月現在)	¥1,000.-/m ² (当該製品のみ・300m ² 以上)		

■使用上の注意事項

- ・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・新設塗装の場合は素地に適したシーラー・プライマー・フィラー等を下塗りしてください。
- ・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・ヤニの付着が著しく汚れがひどい場合には、中性洗剤を用いてできるだけヤニなどを除去し、十分乾燥させてから塗装してください。
- ・ヤニ、シミが著しく、水拭きなどでも落ちない場合にはロックカチオンシーラーマルチ ホワイトを下塗りに使用してください。
- ・新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
- ・吸い込みの多い面などを塗る場合は、各種ロック建築用シーラーで適切なものを使用してからあらかじめ下塗りをしておいてください。
- ・旧塗膜がつや有り仕上げの場合、条件により塗装に適さない場合がありますので、あらかじめ試し塗りをしてから施工してください。また、弾性系塗膜の塗り替えには使用できません。
- ・木の材質、下地の状況によっては割れ、はがれを生ずることがありますので、事前に試し塗りを実施し、確認してください。
- ・木部については、用途（カウンター、テーブル、椅子、棚、床等）により塗装に適さない場合があります。
- ・ベニヤ板など木製品に塗装する際は、シミなどが浮き出たりする場合がありますので、適切な下地調整を行ってから塗装してください。
- ・ハケ・ローラーなどの塗装用具は水性用を使用してください。
- ・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・調色には必ず032ライン ビニロック原色または、ロックトーンカララント7000（ベースの10%以内）を使用してください。
- ・塗装仕様がJIS仕様の場合、下塗り塗料もJIS適合品をご使用ください。
- ・取扱の際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート（SDS）をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2018 ROCK PAINT All Rights Reserved.

2018.10