

■特長

- ・単層型ですので塗装工程が簡単で経済的です。
- ・塗膜はすぐれた光沢をもち、光沢の保持性にすぐれています。
- ・耐候性にすぐれ、表面の粘着性が小さく、汚れがつきにくくなっています。
- ・防藻、防カビ剤入りのため、藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を保ちます。
- ・低温および高温における伸びにすぐれ、素地に発生するクラックによく追従します。
- ・塗装作業時の泡が少ないのでピンホールがでにくく、きれいなパターンが得られます。

■被塗物素材

- ・コンクリート、モルタル、セメント系各種ボード類、ALC板など

■製品要綱

種類・色	ホワイトおよび各色（淡彩～中彩色）		
主な用途	建築内外壁面の新設およびアクリルリシン、吹付タイルなど旧塗膜の塗替え塗装		
容量	16kg		
配合比	—		
標準塗付量(kg/m ² ・2回)	1.0～1.4		
標準塗付面積(m ² /16kg・2回)	11～16		
希釈剤	水		
希釈割合 (重量%)	ローラー	1回目 0～2（砂骨ローラー）、2回目 3～10（中毛ローラー）	
	スプレー	—	
標準塗装回数	2		
可使時間	—		
指触乾燥時間	(10℃) 4時間 (23℃) 2時間 (30℃) 30分		
塗り重ね可能時間	(10℃) 8時間以上 (23℃) 4時間以上 (30℃) 3時間以上		
光沢	つや有り		
特化則該当物質	該当物質なし		
有機溶剤表示	—		
消防法による危険物区分	水性の非危険物		
材工価格（2018年10月現在）	¥1,900.-/m ² （当該製品のみ・300m ² 以上）		

■使用上の注意事項

- ・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・新設塗装の場合は素地に適したシーラー・プライマー・フィラー等を下塗りしてください。
- ・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
- ・新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
- ・吸い込みの多い面などを塗る場合は、各種ロック建築用シーラーで適切なものを使用してあらかじめ下塗りをしておいてください。
- ・表面が乾きやすいため、開缶後はすみやかに使い切ってください。
- ・砂骨ローラーで塗装する場合は最初に配り塗りをし、その後ならし塗りをし、塗り継ぎにむらが生じないようにしてください。
- ・養生テープは塗装後すぐにはがしてください。乾燥後では養生テープをはがしにくくなります。この場合カッターナイブなどで切り取ってください。
- ・ハケ・ローラーなどの塗装用具は水性用を使用してください。
- ・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・調色にはロックトーンカララント7000（ホワイトに対して5%以内、ウィークホワイトに対して7%以内）を使用してください。
- ・取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート（SDS）をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2018 ROCK PAINT All Rights Reserved.

2018.10