

■特長

- ・水性塗料のため有機溶剤が少なく、鉛、クロム化合物も配合していないので、環境にやさしい塗料です。
- ・2時間（20℃）で塗り重ねが可能のため、下塗り塗料との組み合わせで1日仕上げが可能です。
- ・二液溶剤型ウレタンに匹敵する光沢を発揮します。
- ・一液溶剤型（アクリル樹脂エナメル）に匹敵する耐候性を発揮します。
- ・可とう形改修塗材を下塗りとした微弾性塗材の上塗材用途をはじめ、コンクリート、木部、鉄部など幅広い用途に使用できます。
- ・すぐれた防藻・防カビ剤の配合により、藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。

■被塗物素材

- ・コンクリート、モルタル、スレート、ALC板、木部、鉄部（下塗りには適性のあるサビ止めが必要）など

■製品要綱

種類・色	ホワイト、原色および各色	
主な用途	屋内外の建築物壁面及び可とう形改修塗材の上塗、木部などの塗替え、鉄部	
容量	15kg	
配合比	—	
標準塗付量(kg/m ² ・回)	0.11~0.13	
標準塗付面積(m ² /15kg・回)	115~135	
希釈剤	水	
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	5~10
	エアレス	20~30
標準塗装回数	2	
可使時間	—	
指触乾燥時間	(10℃) 1時間 (23℃) 30分 (30℃) 20分	
塗り重ね可能時間	(10℃) 4時間以上 (23℃) 2時間以上 (30℃) 2時間以上	
光沢	つや有り	
特化則該当物質	該当物質なし	
有機溶剤表示	—	
消防法による危険物区分	水性の非危険物	
材工価格 (2018年10月現在)	¥1,150.-/m ² (当該製品のみ・300m ² 以上)	

■使用上の注意事項

- ・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・新設塗装の場合は素地に適したシーラー・プライマー・フィラー等を下塗りしてください。
- ・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
- ・新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
- ・吸い込みの多い面などを塗る場合は、各種ロック建築用シーラーで適切なものを使用してあらかじめ下塗りをしておいてください。
- ・ヤニの付着が著しく汚れがひどい場合には、中性洗剤を用いてできるだけヤニなどを除去し、十分乾燥させてから塗装してください。
- ・ヤニ、シミが著しく、水拭きなどでも落ちない場合にはビニロックV.O-IIシーラーまたはロックカチオンシーラーマルチⅢなどを下塗りに使用してください。
- ・鉄、非鉄金属部に塗装する場合は、必ず下塗りに適性のあるサビ止めペイントを塗装してください。
- ・木の材質、下地の状況によっては割れ、はがれを生ずることがありますので、事前に試し塗りを実施し、確認してください。
- ・木部については、用途（カウンター、テーブル、椅子、棚、床等）により塗装に適さない場合があります。
- ・ハケ・ローラーなどの塗装用具は水性用を使用してください。
- ・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・調色には必ず072ライン ユニロックハイグロス原色または、ロックトーンカララント7000（ベースの7%以内）を使用してください。（ただしロックカララントシステムのウィークホワイトはベースの20%以内、ニュートラルベースはベースの10%以上20%以内）
- ・取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート（SDS）をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2018 ROCK PAINT All Rights Reserved.

2018.10