

## セローズA2（エーツー）

セローズA2は、ラッカーの速乾性、アクリル樹脂の強靭性、フタル酸樹脂の柔軟性を合わせ持ち、ハイソリッド化による塗装の容易さを持った、工業用アクリルラッカーです。

セローズA2は、一般の工業用ラッカーと比較して多くの特長を備えています。

### 特 長

- 1 乾燥性は、工業用ラッカーとほぼ同等です。
- 2 肉持ち感があり、光沢も優れています。
- 3 一般工業用ラッカーと比較してより硬い塗膜をつくります。
- 4 耐水性、耐候性にも優れています。

### 用 途

機 械 類 工作機械、農業用機械、産業機械、建設機械  
電 気 設 備 配線器具、配電盤、配管

### 使 用 方 法

- 1 希釀用シンナーには、ラッカーシンナー#360、#300を使用してください。  
低級ラッカーシンナーの使用は、塗膜の仕上がりに悪影響を及ぼす場合があります。
- 2 塗装方法に応じて、希釀率を調節してください。
- 3 艶調整は、ラッカー 特注・艶消剤（ラッカー系塗料専用 艶消剤）を使用してください。

### 塗料使用上の注意点

- 1 素地調整は完全に行ってください。乾燥不良・ハジキの原因となります。
- 2 各塗料を使用する前に充分に攪拌し、均一にしてから使用してください。
- 3 希釀シンナーは、必ず指定された希釀シンナーを使用してください。
- 4 刷毛塗りの場合、乾燥が速いので、塗りにくさを抑えるため、リターダーシンナーを使用してください。
- 5 雨天塗装時は、ブラッシングに注意し、場合によっては、リターダーシンナーを使用してください。
- 6 刷毛にて重ね塗りの場合は、ブリードに注意してください。
- 7 非鉄金属への塗装の場合は、下塗りにサビラーズまたは非鉄バインダーαをご使用をお勧めします。
- 8 その他塗料の取り扱いについての注意事項の詳細は安全データシート（SDS）を参照してください。
- 9 2022年4月時点の情報です。製品ガイドに記載の内容は、改良等により予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

〈セローズA2(エーツー)〉

塗膜性状 (白の場合)	乾燥時間	指触 半硬化	5~10分 10~15分
	硬度	H	(三菱ユニ鉛筆硬度)
	光沢	89以上	(60°-60° SG)
	付着性	基盤目 100 / 100	(セロテープ剥離)
	屈曲性	3 mm	割れ、剥がれ有
	耐衝撃性	300g × 10cm	○
	エリクセン	0 mm以上	
	耐水性	24時間以上	
	耐塩水性	24時間以上	(NaCl)
	耐揮発油性	24時間以上	揮発油2号
	耐酸性	24時間以上	(2%HCl)
	耐アルカリ性	24時間以上	(2%NaOH)
	耐候性	キセノンランプ促進耐候性試験 60W/m <sup>2</sup> 、300時間照射後 光沢保持率	96%以上
製品容量	0.9kg・2kg・3kg・3.8kg・7.6kg・15.2kg ※各容量とも1缶より調色可能です。艶調整は2kgより対応いたします。		
製品原色	クリア・他14色 (P60.原色一覧表参照)		
消防法区分	第4類 第1石油類(非水溶性) 危険等級II		
有機則	第2種有機溶剤等		
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆ N04014		
希釈剤	ラッカーシンナー#360、#300		
適用下塗	セローズプライマー		
希釈率(外割%)	刷毛・ローラー 80~90	エアレススプレー 90~100	エアースプレー 90~100
標準塗布量(kg/m <sup>2</sup> )	刷毛・ローラー 0.11~0.13	エアースプレー 0.11~0.13	エアースプレー 0.10~0.12
塗面積(m <sup>2</sup> /kg)	刷毛・ローラー 7.5~9	エアースプレー 7.5~9	エアースプレー 8~10
標準膜厚(μm)	刷毛・ローラー 15~25	エアースプレー 10~20	エアースプレー 10~20